

IMPERMEABILIZACIÓN:

Impermeabilizante acrílico elástico semiespeso de máxima calidad para la decoración y protección de fachadas. Especialmente pensada como acabado en liso para sistema Rhonatherm.

PROPIEDADES

- Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Elástico, no cuartea ni fisura con las contracciones y dilataciones del soporte a consecuencia de los cambios de temperatura. Puenteo de fisuras y microfisuras.
- Fotoreticulante, evita la pegajosidad del soporte disminuyendo considerablemente su ensuciamiento.
- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Debido al efecto perlado es autolimpiable por el agua de lluvia.
- Efectiva barrera anticarbonatación, debido a su elevada resistencia a la difusión de CO2.
- Resistente a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo ...
- Evita la aparición de manchas de hongos y algas sobre su superficie.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.

USOS

Su elevada calidad lo hace ideal para la decoración y protección de los edificios y elementos ornamentales, siendo especialmente indicado para evitar los nocivos efectos que la humedad produce en los muros orientados hacia el norte/noroeste o en zonas muy húmedas. Excelente barrera anticarbonatación para el hormigón.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Semi Satinado.
Color	Blanco y colores Esencia y Coloritudolores.
Diluyente	Agua.
Viscosidad	180-220 poises. (Brookfield RVT a 20° C, Sp.6, 20).
Densidad	1.49 ± 0.05 Kg. /litro.
Volumen en sólidos	61 %.
Lavabilidad Gardner	Superior a 10.000 ciclos (UNE 48284).
Resistencia a la tracción	1.45 N/mm2 (UNE EN 1542:2000)
Permeabilidad al agua líquida	W = 0. 01 Kg/m2*h0.5. Baja (UNE EN 1062-3).
Permeabilidad al vapor de agua	Sd: 0.51 m Media (UNE-EN ISO 7783-2).
Permeabilidad al CO2	Sd: 75 m (UNE-EN 1062-6:2003). Satisfactorio.
Envejecimiento acelerado	Inalterado (UNE 48251)
Rendimiento	Acabado Sate: Entre 1.25-1.5 m2/l Revestimiento: Entre 0.25 y 0.35 l/m2 por mano sobre superficie regular.
Secado	- Al tacto, 3 hora. - Repintado, 24 horas. - Total: 15 a 20 días.

NORMAS DE APLICACIÓN

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador ISACRILICO.

La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola. Los utensilios y manchas se limpian con agua antes del secado. **No pintar por debajo de los 7°C de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%. Igualmente, no se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.**

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Hormigón:

Esperar hasta total fraguado (mín 30 días)
Eliminación de desencofrantes.

Morteros:

Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SULFATO DE ZINC DILUIDO.
Regular la alta porosidad con la aplicación de ISACRILICO diluido.

Fibrocemento:

Eliminar la alta alcalinidad y aplicar ISACRILICO diluido.

Yesos:

Porosos: Aplicar una mano de ISACRILICO diluido para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

Frágiles: Aplicar una mano de FIXACRIL para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia. Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura. Corregir las posibles diferencias de textura o de planimetría que puedan existir con nuestra línea de morteros de reparación RHONA.

SOPORTES EN MAL ESTADO:

Quebradizos:

Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente por chorreo con agua a presión antes de pintar para después aplicar una mano de ISACRILICO y posteriormente terminar con dos manos de REVIQUARZ ELASTICO SE.

Para reparar grietas, se limpian perfectamente y se impriman con ANTIGOTERAS: AGUA (3:2) y a continuación, se tapan con masilla confeccionada con ANTIGOTERAS y arena, posteriormente se procede al pintado normal.

Con Patologías:

Mohos y algas: (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando energicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía domestica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Se termina con dos manos de REVIQUARZ ELASTICO SE.

ELASTICO SE con capacidad para evitar la aparición de manchas de hongos y alga sobre su superficie.

Salitre: Rascado enérgico con cepillo y posterior tratamiento químico con SULFATO DE ZINC DILUIDO, y proceder al pintado normal.

Sales de metales: Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos TIXOVAL ANTIHUMOS para después proceder al pintado normal.

Humedades: Fijación con FIXACRIL de los materiales de construcción que se están desmoronando por la humedad, creando un entramado para el asentamiento correcto en la aplicación posterior de dos manos de REVIQUARZ ELASTICO SE.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.

PROCESO DE APLICACIÓN COMO REVESTIMIENTO:

	PRIMAIRE	COUCHE INTERM.	FINITION
SYSTEME I1 (A2)	ISACRILICO		REVIQUARZ ELASTICO SE. Couche a 0,35 L/m2 o 500 g/m2
SYSTEME I2 (A3)	ISACRILICO	REVIQUARZ ELASTICO SE. H.S: 1 Couche a 0,3 L/m2 o 400 g/m2	REVIQUARZ ELASTICO SE. 1 Couche a 0,3 L/m2 o 400 g/m2
SYSTEME I3 (A4)	ISACRILICO	REVIQUARZ ELASTICO SE. H.S: 1 Couche a 0,35 L/m2 o 500 g/m2	REVIQUARZ ELASTICO SE. 1 Couche a 0,35 L/m2 o 500 g/m2
SYSTEME I4 (A5)	ISACRILICO	REVIQUARZ ELASTICO SE. H.S: 1 Couche a 0,6 L/m2 o 900 g/m2 plus Toiloré	REVIQUARZ ELASTICO SE. 1 Couche a 0,3 L/m2 o 400 g/m2
SATE	REVIQUARZ PRIMER		REVIQUARZ ELASTICO SE. TOTAL 1.25-1.5 m2/L

PROCESO DE APLICACIÓN COMO CAPA ACABADO SATE RHONATHERM:

Una vez seco el Rhonatherm Primer, aplicar REVIQUARZ ELASTICO SE en varias capas hasta conseguir un rendimiento total de 1.25-1.5 m2 por litro para asegurar sus propiedades finales.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

La información de esta Ficha, esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

